



## Fill PolyForte

**Stucco Poliester  
BICOMPONENTE**  
Codice: FFO...

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Fill PolyForte è un mastice in pasta tixotropica. Una volta indurito, si presenta secco e ottimamente lucidabile.

### CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Carteggiabile Sanding <b>30 min</b>	Indurimento	Resa Spreading	Ugelli Tips	Diluizione Thinning			
---	-------------	-------------------	----------------	------------------------	---	--	--

### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

<b>TIPOLOGIA</b>	Bicomponente
<b>ASPETTO</b>	Compatto
<b>COLORE</b>	Grigio
<b>RAPPORTO DI CATALISI</b>	Base/Catalizzatore=98/2
<b>DENSITA'</b>	1.83±0.1 g/cm <sup>3</sup>

### DATI ESSICCAZIONE (T20°C)

<b>Carteggiabile</b>	30 min
----------------------	--------

## Metodi di applicazione



No



Si



No

## MISCELAZIONE

Non diluire. Miscelare i due componenti a mano onde evitare la formazione di bolle d'aria.

## TRASPORTO

**Fill PolyForte** deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.

## INFORMAZIONI GENERALI

Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di **Fill PolyForte** è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinaggio del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/40°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

## SMALTIMENTO

Non gettare lattine o versare il prodotto nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che il prodotto si indurisca prima dello smaltimento. I residui di **Fill PolyForte** non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve essere coordinato con le autorità preposte.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Provvedere alle idonee protezioni personali per gli operatori, all'impiego di attrezzature di sicurezza e ad adeguata ventilazione. Vedere, inoltre, l'etichetta di pericolosità e sicurezza riportata sulla confezione. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto all'impiego richiesto lo fa a suo rischio. L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è, comunque, da considerarsi esaustiva. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

**Rev. N. 30 Novembre 2014**