

LEGNO

OPERA VIVA - BARCA NUOVA

CICLO MONOCOMPONENTE

1 - Il Legno deve essere perfettamente asciutto e privo di tracce di grasso, polvere, carteggiare a secco con grana 80-180 e rimuovere la polvere e pulire accuratamente

2 - Applicare 1 prima mano di isolante primer clorocaucciù SC10.

3 - Applicare, se necessario, lo stucco epossidico da riempimento o di finitura .

4 - Applicare 3 mani di isolante primer clorocaucciù SC10.

5 - Applicazione di 2 strati di antivegetativa in carena + 1 mano sulla linea di galleggiamento e nello specchio di poppa

- antivegetativa a matrice mista AF1
- antivegetativa a matrice autolevigante AF2 Racing - AF ECO Self
- antivegetativa a matrice dura AF PRO - AFC+ - AF ECO Hard - AF5 senza metalli



PRODOTTO	NUMERO di mani	SPESSORE raccomandato	TEMPO di ricopertura	DILUENTE	RESA TEORICA per mano	MODO d'appl
SC10	1	70 µ secchi 140 µ umidi	24 h	Diluente SC10	6 m²/l	
ENDUIT GRAS		Maximum 1 mm	24 h, prima di carteggiare			
SC10	1° mano 3 2° mano 3° mano	70 µ secchi 140 µ umidi 70 µ secchi 140 µ umidi 70 µ secchi 140 µ umidi	24 h	Diluente SC10	6 m²/l	
AF1 AF2 Racing AF PRO AFC+ AF5	1° mano 2 2° mano	50 µ secchi 100 µ umidi 50 µ secchi 100 µ umidi	3 h minimo 30 giorni massimo 4 h, avant mise à l'eau	Diluente Antivegetativa	8-10 m²/l	

CICLO MONOCOMPONENTE

- 1 - Pulire accuratamente il supporto di tutto lo sporco ed eliminare eventuali difetti superficiali.
- 2 - Applicare, se necessario, lo stucco epossidico da riempimento o di finitura.
- 3 - Applicare 3 mani di isolante primer clorocaucciù SC10.
- 4 - Applicare 2 mani di antivegetativa in carena + 1 mano in linea di galleggiamento e specchio di poppa
 - Antivegetativa a matrice mista AF1
 - Antivegetativa a matrice autolevigante AF2 Racing - AF ECO Self
 - Antivegetativa a matrice dura AF PRO - AFC+ - AF ECO Hard - AF5 senza metalli

PRODOTTO	NUMERO di mani	SPESSORE raccomandato	TEMPO di ricopertura	DILUENTE	RESA TEORICA per mano	MODO d'appl
ENDUIT GRAS		massimo 1 mm	24 h, prima di carteggiare			
SC10	3 1° mano 2° mano 3° mano	70 µ secchi 140 µ umidi 70 µ secchi 140 µ umidi 70 µ secchi 140 µ umidi	24 h	Diluyente SC10	6 m²/l	
AF1 AF2 Racing AF PRO AFC+ AF5	2 1° mano 2° mano	50 µ secchi 100 µ umidi 50 µ secchi 100 µ umidi	3 h minimo 30 giorni massimo 4 h, prima di metterein acqua	Diluyente Antivegetativa	8-10 m²/l	



LEGNO

OPERA VIVA - BARCA NUOVA

CICLO MONOCOMPONENTE

1- Il Legno deve essere perfettamente asciutto. Carteggiare a secco con grana 80-180. Rimuovere la polvere e pulire accuratamente.

2- Applicare 1 mano isolante primer al clorocaucciù SC10.

3- Applicare 1 mano di primer sintetico monocomponente AP10.

4- Applicare, se necessario, lo stucco epossidico da riempimento o da finitura, sarà quindi necessario carteggiare il primer AP10 con grana 220. Rimuovere la polvere e pulire accuratamente.

5- Applicare 1 mano di primer sintetico monocomponente AP10.

6- Applicare 2 mani di smalto monocomponente SL1.



PRODOTTO	NUMERO di mani	SPESSORE raccomandato	TEMPO di ricopertura	DILUENTE	RESA TEORICA per mano	MODO d'appl
SC10	1	40 µ secchi 80 µ umidi	24 h	Diluyente SC10	6 m²/l	
AP10	1	40 µ secchi 80 µ umidi	24 h, se si utilizza un rivestimento grasso, sgranare	Diluyente AP10	10 m²/l	
ENDUIT GRAS		massimo 1 mm	24 h, prima di carteggiare			
AP10	1	40 µ secchi 80 µ umidi	24 h, prima di carteggiare	Diluyente AP10	10 m²/l	
SL1	1° mano	30 µ secchi 60 µ umidi	24 h, senza sgranatura	Diluyente SL1	12.5 m²/l	
	2° mano	30 µ secchi 60 µ umidi	7 giorni essiccazione completa			

LEGNO

OPERA NUOVA - BARCA RIPARATA

CICLO MONOCOMPONENTE

1- Tutte le parti non aderenti devono essere rimosse con eventuale sabbiatura. Rimuovere la polvere e pulire accuratamente

2- Applicare il primer monocomponente per legno PB10.

3- Applicare 2 mani di smalto monocomponente SL1.

PRODOTTO	NUMERO di mani	SPESSORE raccomandato	TEMPO di ricopertura	DILUENTE	RESA TEORICA per mano	MODO d'appl
PB10	1	40 µ secchi 80 µ umidi	10 h, senza carteggiare	Diluyente PB10	10 m²/l	
SL1	1° mano	30 µ secchi 60 µ umidi	24 h, senza carteggiare	Diluyente SL1	12.5 m²/l	
	2° mano	30 µ secchi 60 µ umidi	7 giorni essiccazione completa			

CICLO VERNICIATURA MONOCOMPONENTE

- 1 - Preparazione della superficie: il legno deve essere perfettamente asciutto. Carteggiare a secco. Rimuovere la polvere
- 2 - Diluire l'imregnante L1 al 20% e pitturare la superficie. Ripetere l'operazione fino ad ottenere la tonalità desiderata. Lasciare asciugare per 24 ore.
- 3 - Applicare una mano di vernice V1 diluita al 15%, lasciare asciugare 24 ore. Carteggiare a grana 240 per eliminare le fibre e le massime imperfezioni. Rimuovere la polvere e pulire accuratamente.
- 4 - Applicare da 1 a 2 mani di vernice V1 diluita al 10%.

PRODOTTO	NUMERO di mani	SPESSORE raccomandato	TEMPO di ricopertura	DILUENTE	RESA TEORICA per mano	MODO d'appl
L1		Fino al raggiungimento della tinta desiderata	24 h	Diluyente L1	8-10 m ² /l	
V1	1	40 µ secchi	24 h	Diluyente V1	12 m ² /l	
V1	1 - 2	40 µ secchi	24 h, con carteggiatura intermedia	Diluyente V1	12 m ² /l	

CICLO NATURALE MONOCOMPONENTE

- 1 - Preparazione della superficie nuova: carteggiare il supporto con grana 150-180 a secco. Applicare una mano di vernice V1 diluita al 30-50% per ottenere una buona penetrazione del film nel legno.
Preparazione della superficie già verniciata: eliminare tutti i difetti superficiali levigando con grana 180-240 asciutta. Rimuovere la polvere e pulire accuratamente.

- 2 - Applicare da 3 a 4 mani di vernice V1.

PRODOTTO	NUMERO di mani	SPESSORE raccomandato	TEMPO di ricopertura	DILUENTE	RESA TEORICA per mano	MODO d'appl
V1	3 - 4	40 µ secchi	24 h, con carteggiatura intermedia	Diluyente V1	12 m ² /l	

CICLO BICOMPONENTE

- 1 - Preparazione della superficie:
Superficie nuova: carteggiare a secco il supporto lungo le venature con carta 150-180. Applicare una mano di vernice V2 diluito al 30-50% per ottenere una buona penetrazione del film nel Legno.
Superficie verniciata: carteggiare a secco con una grana 240.

- 2 - Rimuovere la polvere e pulire accuratamente.

- 3 - Applicare 2 mani di vernice V2.



PRODOTTO	NUMERO di mani	SPESSORE raccomandato	TEMPO di ricopertura	DILUENTE	RESA TEORICA per mano	MODO d'appl
V2	2	30 µ secchi	24 h, con carteggiatura intermedia	Diluyente V2	10 m ² /l	