



## KIT RESINA EPOSSIDICA

La resina STRAT SO175 è un sistema reattivo sviluppato per combinare la facilità e il comfort di utilizzo con la meccanica di qualità. La versatilità di questo sistema lo rende adatto eliminando i problemi di cristallizzazione a causa della conservazione prolungata.

La resina STRAT SO175 (resina + indurente) consente, attraverso la sua impregnazione di fibra di vetro, Kevlar e carbonio, a rendere il laminato di buona qualità meccanica. Queste qualità aumentano dopo l'indurimento e polimerizzazione.

La reattività del sistema a partire da 18°C (temperatura minima di lavoro) fornisce una superficie indurita o senza contatto con polimerizzazione.

Non utilizzare a temperature inferiori a 14°C (temperatura dell'aria e supporto) in caso di verniciatura non effettuare all'esterno (controllare umidità e temperatura, non verniciare prima di 72 h).

### CARATTERISTICHE CHIMICHE-FISICHE

	Resina	Induritore
Densità	1.12	1.04
Aspetto	Trasparente	Chiaro
Viscosità a 20°C	15 +/- 2 P A5V10	4 +/- 2 P A5V10
Rapporto in peso	100	50
Rapporto in volume	2	1

Prodotto miscelato

Densità: .....	1.08
Aspetto: .....	Traslucido
Viscosità (miscela) a 20°C: .....	10 +/- 2 P A6V10
Pot life 100 gr a 20°C: .....	30 minuti
Picco esotermico 100 gr a 20°C: .....	150°C
Tempo gel nel film a 20°C: .....	2 h
Tempo di carteggiatura 20°C: .....	7 h
Completa polimerizzazione a 20°C: .....	14 giorni

### CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

Confezione: Pezza + Resina epossidica 300 gr

Conservazione: Tenere la confezione chiusa a temperatura compresa tra 15° e 25°C in luogo secco ed asciutto

### PRECAUZIONI PER L'USO

Le postazioni di lavoro devono essere adeguatamente ventilate. Per la manipolazione della resina usare idonei guanti. A contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone. L'uso di solventi sulla pelle dovrebbe essere evitato.

In caso di schizzi negli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Garantire le qualifiche tecniche e le informazioni delle persone che potrebbero maneggiare o entrare in contatto con i prodotti

### SALUTE E SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza

**OC SAFE NANOTECH**  
**YACHT PAINTS**

DISTRIBUTORE UFFICIALE PER L'ITALIA